



POLIAMIDA /PA26

Distribución

1. DESCRIPCIÓN

La **POLIAMIDA PA26 SUMIPRINT®** es un adhesivo particulado con la cual se logra promover la adhesión en diferentes sustratos sintéticos.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia y fuerza de cohesión.
- Cumple con las regulaciones automotrices de VOC.
- Buena elasticidad y suavidad.
- Resistente a plastificantes.
- Buena solidez.

3. APLICACIÓN

Se puede mezclar hasta un 20% de **POLIAMIDA PA26 SUMIPRINT®** con diferentes tintas ya sea base agua o plastisol de acuerdo a la aplicación deseada.

Se debe mezclar muy bien y aplique el número de capas necesarias para obtener un depósito tal que genere buena solidez.

Para hacer aplicaciones transfer se puede rosear directamente sobre la tinta y presecar de tal manera que no sobrepase los 120 °C para evitar la fusión del material.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Malla- Seda: 31– 78(hilos/cm) 79 - 198 (hilos/pulg.)

Sustrato:

Tejidos de algodón, mezclas algodón- poliéster, previa verificación de solidez.

Punto de Fusión: 122

Tamaño de partícula: 0 – 60 µm

5. RECOMENDACIONES

5.1 Antes de ejecutar cualquier producción hacer pruebas para verificar la idoneidad y ajuste de todas las variables de la estampación.

5.2 Hacer ensayos sobre cada uno de los tipos de tela antes de realizar cualquier producción.

5.3 Este producto no se considera peligroso siempre y cuando se respeten las reglas generales de higiene industrial.

5.4 Evitar la acumulación del producto mediante limpiezas periódicas.

6. PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Mantener en un envase cerrado para prevenir alteración o contaminación del producto. Para conservar almacenar en lugar fresco (inferior a 35°C), apartado de fuentes de calor directa o indirecta.

7. NOTA SOBRE CONTENIDO QUIMICO

Con base en nuestras formulaciones es posible declarar que nuestros productos no contienen intencionalmente ftalatos ni metales pesados listados en la mayoría de normas internacionales tales como la CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act), la California Assembly Bill 1108 y Oekotex Estándar 100.

Debido a todas las variables que intervienen para la producción de los estampados, Sumiprint Química y Color S.A.S no garantiza el contenido químico como tal, el usuario es responsable de realizar sus propios testeos y comprobar los contenidos químicos exigidos antes de cualquier producción y asegurar el cumplimiento de los diferentes requisitos.

Sumiprint Química y Color S.A.S y sus distribuidores, no asumen responsabilidad sobre los daños ocasionados por presencia de químicos referenciados en las normas y restricciones internacionales.



POLIAMIDA /PA26

Distribución

Durante la producción en serie, se debe tener especial cuidado con las herramientas o envases con las que el producto entre en contacto para evitar trazas de sustancias contaminantes.

8. IMPORTANTE

La información técnica de esta ficha y/o la de nuestros asesores técnicos y representantes solo se brinda a título de orientación y no constituye garantía directa o indirecta. El usuario de este producto debe determinar por su propia cuenta la conformidad del mismo para las condiciones de proceso y uso final.

Para mayor información contáctenos a través de www.sumiprint.com o serviciocliente@sumiprint.com.