PLASTIFOIL NF / NE0516

Plastisoles

1. DESCRIPCIÓN

El **PLASTIFOIL NF NE0516 SUMIPRINT®** es una tinta plastisol diseñada para adherir láminas de foil logrando alto brillo con excelente solidez al lavado.

Este producto fue especialmente diseñado para cumplir los requerimientos de OEKO-TEX® Standard 100 (II), CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act) y California Assembly 1108 en los siguientes parámetros:

- *Phthalates (DEHP-DOP, DnOP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DIBP)*
- *Metales Pesados (Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Arsénico (As), Antimonio (Sb), Cobre (Cu), Cobalto (Co), Níquel (Ni))*

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Excelente brillo del Foil
- Excelente solidez
- Fácil transferencia

3. APLICACIÓN

Se hace una aplicación de dos a tres capas con tres pases cada una y dando un leve presecado intermedio, luego de imprimir la ultima capa, la cual se preseca levemente, se procede a pegar el Foil.

Pegado de Papel Foil: se coloca el papel sobre el estampado, se lleva a la sublimadora y se aplican las condiciones de temperatura, tiempo y presión necesarias, después, se retira la prenda de la sublimadora y se procede a desprender el papel foil desde uno de sus extremos, preferiblemente, cuando la prenda tenga una temperatura media-fría.

4. RECOMENDACIONES

4.1 Antes de ejecutar cualquier producción hacer pruebas para verificar la idoneidad y ajuste de todas las variables de la estampación.

4.2 Evite aplicar demasiada temperatura y tiempo de presecado entre capa y capa, solo lo suficiente para que el estampado esté seco al tacto, ya que si se aplica mucho calor afecta la adherencia del foil.

4.3 Preferiblemente, utilizar la tinta sin adicionar ningún aditivo para un óptimo desempeño sin alterar sus propiedades. Al agitar manualmente la viscosidad del producto disminuye.

4.4 Los Plastisoles No Ftalatos solo deben ser mezclados con productos no ftalatos, de no ser así, cualquier cantidad por mínima que sea del producto que se adicione alteraría la naturaleza libre de ftalatos de los plastisoles y probablemente no cumpliría las regulaciones internacionales.

4.5 No utilizar recipientes contaminados con otras tintas durante la manipulación y uso de los Plastisoles No ftalatos.

4.6 Hacer un adecuado almacenamiento e identificación de los Plastisoles No Ftalatos para evitar contaminaciones con otros productos.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Malla/Seda: 43-77 (hilos/cm) 109-196(hilos/pulg.)
Sustrato: Tejidos de algodón, mezclas algodón- poliéster. Otros sustratos con fibras de alto rizado para el anclaje del plastisol, previa verificación.
Rasero: 60-75 Shore
Curado Presecado 80-90°C. presecar levemente la ultima capa Termofijación sublimadora:(180°C/360°F)/ 20-30 seg. Presión: Media-Alta
Emulsión Recomendada Fotopol PG100
Pigmentación En caso de requerirse, pigmentar con PC PLAST NF Máx. un 3%

6. PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Mantener cerrado el envase para prevenir alteración o contaminación del producto. Para conservar almacenar en

lugar fresco (inferior a 35°C), apartado de fuentes de calor directa o indirecta.

La estabilidad del producto en el envase original es de 6 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicado en el código del Lote: AA/MM/Consecutivo. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

7. NOTA SOBRE CONTENIDO QUÍMICO

Con base en nuestras formulaciones es posible declarar que nuestros productos no contienen intencionalmente ftalatos ni metales pesados listados en la mayoría de normas internacionales tales como la CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act), la Californa Assembly Bill 1108 y Oekotex Estándar 100.

Debido a todas las variables que intervienen para la producción de los estampados, Sumiprint Química y Color S.A.S no garantiza el contenido químico como tal, el usuario es responsable de realizar sus propios testeos y comprobar los contenidos químicos exigidos antes de cualquier producción y asegurar el cumplimiento de los diferentes requisitos.

Sumiprint Química y Color S.A.S y sus distribuidores, no asumen responsabilidad sobre los daños ocasionados por presencia de químicos referenciados en las normas y restricciones internacionales.

Durante la producción en serie, se debe tener especial cuidado con las herramientas o envases con las que el producto entre en contacto para evitar trazas de sustancias contaminantes.

8. IMPORTANTE

La información técnica de esta ficha y/o la de nuestros asesores técnicos y representantes solo se brinda a título de orientación y no constituye garantía directa o indirecta. El usuario de este producto debe determinar por su propia cuenta la conformidad del mismo para las condiciones de proceso y uso final.

Para mayor información contáctenos a través de www.sumiprint.com o servicioclientе@sumiprint.com.