WHITE TRF NF TF031

Plastisoles

1. DESCRIPCIÓN

El **WHITE TRF NF TF031 SUMIPRINT®** es una tinta blanca de alto poder cubriente, desarrollada para la estampación mediante técnica transfer. Su excelente cubrimiento permite optimizar el depósito de tinta, logrando una mayor eficiencia en el proceso productivo.

Este producto fue especialmente diseñado para cumplir los requerimientos de OEKO-TEX® Standard 100 (II), CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act) y California Assembly 1108 en los siguientes parámetros:

- *Phthalates (DEHP-DOP, DnOP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DIBP)*
- *Metales Pesados (Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Arsénico (As), Antimonio (Sb), Cobre (Cu), Cobalto (Co), Níquel (Ni))*

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Excelente cubrimiento.
- Acabado suave.
- Buena elongación.
- Buena solidez.
- Excelente desprendimiento.

3. VENTAJAS ECOLOGICAS

- No contiene solventes orgánicos contaminantes
- Libre de materias primas toxicas para la salud y el medio ambiente
- No metales pesados, No ftalatos
- Con adecuado manejo y procedimientos, genera bajo impacto ambiental al aire, al agua y al suelo.

4. APLICACIÓN

Aplicar sobre el **TRANSFER PAPER** o **FILM PAPER SUMIPRINT®** una capa de tres pases de **WHITE TRF NF SUMIPRINT ®**.

Posteriormente, adicionar **Powder Adhesive TRF TF053 SUMIPRINT®,** espolvoreado uniformemente después de la última capa en humedo, retire el exceso y luego presecar en horno.

Finalmente, para transferir al sustrato textil con alta presión. Realizar desprendimiento del papel en tibio.

5. RECOMENDACIONES

5.1 Antes de ejecutar cualquier producción hacer pruebas para verificar la idoneidad y ajuste de todas las variables de la estampación.

5.2 Evite el exceso o déficit en el presecado. Poco presecado puede ocasionar que se presente migración (aureola) en el papel y un exceso de presecado puede ocasionar que el producto no se transfiera del papel a la tela de forma adecuada.

5.3 Si se requiere un acabado mate utilizar papeles sin recubrimiento (porosos). Si requiere acabado brillante, utilizar papeles con recubrimiento (lisos). Además, tenga en cuenta que la estabilidad del transfer en el almacenamiento dependerá de las características del papel seleccionado.

5.4 Este producto puede ser utilizado con la mayoría de los papeles para transfer del mercado, se recomienda hacer una verificación del funcionamiento en el papel de su escogencia.

5.5 Una vez se tengan los estampados sobre el papel, se recomienda tener cuidado en el almacenamiento, evitar lugares húmedos y/o altas temperaturas.

5.6 Las prendas que han sido estampadas con este producto no se deben apilar estando calientes y/o empacar estando húmedas, ya que podría presentarse el defecto conocido como "GHOSTING", el cual consiste en el descoloramiento del área de la prenda que entra en contacto con el área de impresión de una tinta, después de que la prenda impresa ha sido apilada o empacada.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Malla/Seda: 43-55 (hilos/cm) 109-140 (hilos/pulg.)
Sustrato Textil: Tejidos de algodón, mezclas algodón/poliéster.
Rasero (Shore-Dureza) 65-75 shore
Técnica Directa. Presecado: 90°C -120°C / 194°F-248°F: 15 segundos. Termofijado: 160°C -170°C /320°F- 338°F: 20-30 segundos. **Técnica Transfer:** Curado Powder: 160°C -170°C /320°F- 338°F: 30 segundos. Transferencia: 170°C / 338°F: 10 a 30 segundos. Presión: 40-45 Psi Ajustar las condiciones anteriores según sus equipos de trabajo.
Emulsión Recomendada: Fotopol PG100
Pigmentación: Listo para usar

7. PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Mantener cerrado el envase para prevenir alteración o contaminación del producto. Para conservar almacenar en lugar fresco (inferior a 35ºC), apartado de fuentes de calor directa o indirecta.

La estabilidad del producto en el envase original es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicado en el código del Lote: AA/MM/Consecutivo.
Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

8. NOTA SOBRE CONTENIDO QUIMICO

Con base en nuestras formulaciones es posible declarar que nuestros productos no contienen intencionalmente ftalatos ni metales pesados listados en la mayoría de normas internacionales tales como la CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act), la Californa Assembly Bill 1108 y Oekotex Estándar 100.

Debido a todas las variables que intervienen para la producción de los estampados, Sumiprint Química y Color S.A.S no garantiza el contenido químico como tal, el usuario es responsable de realizar sus propios testeos y comprobar los contenidos químicos exigidos antes de cualquier producción y asegurar el cumplimiento de los diferentes requisitos.

Sumiprint Química y Color S.A.S y sus distribuidores, no asumen responsabilidad sobre los daños ocasionados por presencia de químicos referenciados en las normas y restricciones internacionales.

Durante la producción en serie, se debe tener especial cuidado con las herramientas o envases con las que el producto entre en contacto para evitar trazas de sustancias contaminantes.

9. IMPORTANTE

La información técnica de esta ficha y/o la de nuestros asesores técnicos y representantes solo se brinda a título de orientación y no constituye garantía directa o indirecta. El usuario de este producto debe determinar por su propia cuenta la conformidad del mismo para las condiciones de proceso y uso final.

Para mayor información contáctenos a través de www.sumiprint.com o servicioclienteٍ@sumiprint.com.